



VERNIZ MAJESTUOSO REKOL PU FLEX

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.3.1.7 (Brilhante)

Tipo 4.3.1.8 (Acetinado)

Descripción

Majestic Rekol PU Flex es un secado rápido, excelente acabado, triple protección UV, acción fungicida y excelente resistencia a las acciones del sol y la lluvia. Possui a capacidade de acompanhar os movimentos da madeira durante o Processo de retração e expansão, evitando assim surgimiento de trincas e fisuras sin acabamento. Não pode ser aplicado em assoalhos.

Núcleos

Canela, Mogno, Imbuia, Ipê e Cedro.

Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicadas.

Informações Técnicas

Embalages	0,9L y 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após abertura da embalagem	6 meses*
Brillo 20° (Brilhante)	≥80 UB
Brillo 60° (Acetinado)	20 UB a 40 UB
VOC Compostos Voláteis Orgánicos	Máx. 600 g/L
Sólidos por Peso	42 a 53%
Peso específico	0,9 a 1,1 g/cm ³
Ponto de Fulgor	VER FDS

*Embalagem fechada e sem diluição.

Superficie

Superficies de madeira en general.

Principales beneficios

Altíssima durabilidade e resistência, tripla proteção UV, impermeável, não trinca e não descasca.



Demãos e Secagem

Rendimento (m2 acabado conforme ABNT NBR 16568)



3
Demos



Al toque: 2h
Entre demãos: 8h
Completa: 18h
A 25°C e 60% de umidade.

4 m²

(0,9L)



16 m²

(3,6L)

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superficie devidamente preparada y selada. Este rendimento puede variar según la dilución del producto, la técnica de aplicación, la absorción de la superficie, la densidad de la aplicación, y puede ser necesario un mayor número de personas.

Diluição e Ferramentas

Ambiente/Acabamento

PINCEL



Pronto para uso
Se necesita diluir 10%
Aguarrás Renner.

ROLO DE ESPUMA



Pronto para uso
Se necesita diluir 10%
Aguarrás Renner.

¡Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo!

Interno y Externo
Brilhante ou acetinado

Composición

Resina alquídica modificada, aditi-vos, absorvedores UV, fungicida, pigmentos inorgánicos, hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

Sistema de Pintura

Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a serem pintadas deben estar correctamente preparadas, observando las siguientes condiciones:

Perfeitamente limpia, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Con textura y gris de absorción uniforme; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. No pinte sobre madeira úmida o verde o con un porcentaje de humedad mayor que el 15%.

Eliminar sujeiras e incrustaciones adherentes por medio mecánico. O pó originado pelo lixamento da madeira debe ser completamente removido com pano úmido.

Para superficies con suciedad, mofo/algas o degradadas pela intempérie, realice una limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mistura de agua sanitaria con agua 1:1), guarde 60 minutos para una solución en agitación, lave para remover la solución y los residuos, y aguardar a secar. completa para ejecutar una pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y mofo, repita este proceso después de 15 días para evitar o reaparecer el problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realice várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira.

Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do produto.

Repintura: Se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muy deteriorada ou descascando, remova com Remove-dor Renner e corrija a superficie.

Lixar com lixa fina 380/400 después de la aplicación de la primera vez, para eliminar las farpas de Madeira. Pintar todos los 6 lados del sustrato, para garantizar la máxima durabilidad.

Pre-pintura

Aplique no un mínimo de 3 días de verniz para obtener una cama mínima necesaria para la protección de Madeira. A proteção eo desempenho do verniz será obtida através da espessura de verniz aplicada.

Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplique como 3 días del producto, sem esticar a aplicación, utilizando pincel o rolo, directamente sobre la madera y de modo uniforme, siempre sin sentido dos veios da madeira.

Paso a paso:

1. Veja como está el tempo o previsão del tempo.
2. Lembre-se de proteger todo lo que usted no desea pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o producto com uma espátula.
4. Faça a diluição conforme recomendação indicada na seção Diluição e Ferramentas deste Boletim Técnico.
5. Aplique una persona y termine una superficie interna siempre que comience. Nunca pinte sobre madeira úmida o verde.

6. Después del tiempo de secado entre personas, lije para eliminar farpas y luego proceda con la aplicación de una nueva persona. Repita el proceso con un tercero. Verifique si será necesario el mayor número de personas, conforme a la absorción de madeira.

Después de pintar: Limpe as ferramentas com Aguarrás Renner.

OBS.: Em determinados tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas en la superficie, en contacto con agua o retardo de secado, devido ao tanino presente no substrato. Para estos tipos de madeiras, una manutenção da pintura será necesaria em menor tempo.

Recomendações gerais

- Para limpijar la superficie pintada, use detergente líquido neutro y esponja macia. A limpeza deberá ser efetuada de forma suave y homogénea, en toda una superficie pintada. Enxaguar com agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

- Utilice solo productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo cumplimiento de la pintura.

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa entre 40 y 80%; pinturas para estas condiciones, poderão presentar problemas de secado, adherencia, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brillo y cor, entre otros problemas. más.

No recomendamos aplicar pinturas externamente, si el período de 24 horas es el esperado, chuva o condensación intensa de humedad (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidencia directa del sol debe ser evitada, pois caso contrario poderão ocorrer problemas de falta de adherencia, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brillo e cor, etc.

No aplique en ambientes fechados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que una tinta pueda secar/curar adecuadamente, sin eliminar manchas o pegajosidad.

Después del período de chuva, espere menos de 3 días de tiempo nacido, para secarlo superficialmente, antes de aplicar la aplicación.

Condiciones de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco y ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. El plazo de validación es de 36 meses a partir de los datos de fabricación desde que el embalaje no tiene sido abierto, danificado por acción química, física o otros agentes externos. Después de abierto, el producto tem validade de 6 meses se armazenado correctamente.

Condições de Durabilidade

A PPG garantiza la durabilidad de la película de estreno en el período de 6 años, desde que se observan rigurosamente todas las instrucciones presentes en el embalaje, los boletines técnicos del producto y sus respectivos complementos. Aplique 3 veces en seis lados de la madera para obtener un mínimo de 75 micrones de película seca. Atendidas estas consideraciones, una película de verano no aparecerá descascamento. Estão excluídas dessa garantia: produtos tingidos no sistema Voice of Colour, problemas decorrentes da qualidade do substrato pintado, o envelhecimento natural e Progressivo a que todos los materiales están submetidos, fisuras e ou racha-

duradas decorrentes da dilatação e contração da superfície, mofo devido à má preparação do substrato antes da pintura e falta de limpeza y manutenção anual, problemas de ingeniería o proyecto. Este producto também não garante o desgaste característico e inerente a qualquer verniz, tais como perda gradativa do brilho e cor em superfícies externas. Estas características no comprometem la protección ni la durabilidad del producto. La garantía limita la reposición del producto. Mantenga su poder en la nota fiscal original de la compra, el número de lote y el proceso de validación del producto y sus complementos.

¿Dudas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor conocimiento técnico, fornecem-do informações gerais sobre nuestros productos y usos, não podendo ser considerados como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del aprimoramento y evolución continua del conocimiento técnico.

Estas informaciones son válidas únicas y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este BT. Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte con nuestro Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) o con su correo electrónico sd2@ppg.com Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Responsable Químico: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região