



# MAJESTUOSO TINTE CLÁSICO

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.4.1.2

## Descripción

Majestic Classic Stain es un acabado impreg-nante que realça os veios da madeira, proporcionado un acabado acetinado, con toque macio y seda. Concede à madeira hidrorrepelência, triple protección UV y excelente resistencia a las acciones del sol y la lluvia. Possui ação fungicida y algicida para evitar la aparición de hongos y mofo y es fácil de aplicar.

## Núcleos

Natural, Castanheira, Mogno, Nogueira e Incolor.  
Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicados.

## Superficie

Madeiras en general como decks, pergolados, portas, janelas, paredes y revestimientos de madeira.

## Principales beneficios

Evita hongos y mofo, acción hidrorrepelente, triple protección UV, protección contra sol y chuva, fácil aplicación y mantenimiento.



## Informações Técnicas

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Embalages                                       | 0,9L, 3,6L y 18L |
| Prazo de Validade<br>Embalagem fechada, sem uso | 36 meses         |
| Prazo de Validade<br>Após aberta a embalagem    | 6 meses*         |
| VOC Compostos Voláteis<br>Orgânicos             | Máx. 700 g/L     |
| Sólidos por Peso                                | ≥25%             |
| Peso específico                                 | 0,8 a 1,0 g/cm³  |
| Ponto de Fulgor                                 | VER FDS          |

\*Embalagem fechada sem diluição.

## Demãos e Secagem

Rendimento (m2 /demão)

3 demãos  
Decks e madeiras  
resinosas: 4  
demostraciones

Al toque: 2h  
Entre demãos: 8h  
Completa: 24h  
A 25°C e 60% de umidade.

0,9 litros  
Hasta 18 m 2  
por demão

3,6 litros  
Comid 72 m²  
por demão

18 litros  
hasta 360 m 2  
por demão

\*O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superficie devidamente preparada y selada. Este rendimiento puede variar según la dilución del producto, la técnica de aplicación, la absorción de la superficie y la densidad de la aplicación, pudiendo ser necesario un mayor número de personas.

## Diluição e Ferramentas

## Ambiente/Acabamento

PINCEL



Pronto para uso

HUESO / ALMOHADILLA



Pronto para uso

¡Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo!

Interno y Externo

Acetinado

## Composición

Resina alquídica modificada, pigmentos inorgánicos, absorbedores UV, hidrocarbonetos aromáticos y alifáticos, contém fungicida.

## Sistema de Pintura

### Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a serem pintadas deben estar correctamente preparadas, observando as condições abaixo:  
Perfectamente limpia,

isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Con textura y gris de absorción uniforme; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. No pinte sobre madeira úmida o verde o con un porcentaje de humedad mayor que el 15%.

Eliminar sujeiras e incrustaciones adherentes por medio mecánico. O pó originado pelo lixamento da madeira debe ser completamente removido com pano úmido.

Para superficies con suciedad, mofo/algas o degradadas pela intempérie, realice una limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mistura de agua sanitaria con agua 1:1), guarde 60 minutos para una solución en movimiento, lave para remover la solución y los residuos, y aguardar a secar completa para ejecutar una pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y mofo, repita este proceso después de 15 días para evitar o reaparecer el problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realice várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira.

Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do producto.

Repintura sobre Stain: se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muy deteriorada o descascando, remova com Removedor Renner e corrija a superficie.

Lixar con lixa fina 380/400 después de la aplicación de la primera vez, para eliminar las farpas de Madeira. Pintar todos los 6 lados del sustrato, para garantizar la máxima durabilidad.

## Pre-pintura

Productos auxiliares: O Majestic Classic Stain debe aplicarse directamente en Madeira.

## Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplique como 3 o 4 días del producto, pronto para usar, sem esticar a aplicación, utilizando pincel, directamente sobre la madera y de modo uniforme, siempre sin sentido dos veios da madeira, garantizando así una buena penetración en las fibras. Caso de que la aplicación seja feita con PAD/ boneca, aplique 1 demão a mais do que o indica-do y utilice pincel nas bordas e locais onde o PAD não alcança.

Paso a paso:

1. Veja como está el tempo o prevision del tempo.
2. Lembre-se de proteger todo lo que usted no desea pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o producto com uma espátula.
4. Producto pronto para uso, no diluido.
5. Aplique una persona y termine una superficie interna siempre que comience. Nunca pinte sobre madeira úmida o verde.
6. Mantenga el tiempo de secado entre personas, lije y aplique una nueva persona. Repita el proceso con un tercero. Verifique si será necesario el mayor número de personas, conforme a la absorción de madeira.
7. Después del tiempo de secado final, su pintura estará próxima y linda.

Después de pintar: Limpe as ferramentas com Aguarrrás Renner.

OBS.: Em determinados tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas en la superficie, en contacto con agua o retardo de secado, devido ao tanino presente no substrato. Para estos tipos de madeiras, una manutenção da pintura será necesaria en menor tempo.

Recomendações gerais

- Para limpiiar la superficie pintada, use detergente líquido neutro y esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave y homogénea, en toda una superficie pintada. Enxaguar com agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.
- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.
- Utilice solo productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo cumplimiento de la pintura.

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa entre 40 y 80%; pinturas para estas condiciones, poder presentar problemas de secado, adherencia, corrugación, marcas de pincel, manchas de brillo y cor, entre otros problemas.

No recomendamos aplicar pinturas externamente, si el período de 24 horas es el esperado, chuva o condensación intensa de humedad (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidencia directa del sol debe ser evitada, pois caso contrario poderão ocorrer problemas de falta de adherencia, corrugamento, marcas de pincel, manchas de brilho y cor, etc.

No aplique en ambientes fechados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que una tinta pueda secar/curar adecuadamente, sin eliminar manchas o pegajosidad.

Después del período de chuva, espere menos de 3 días de tiempo nacido, para secarlo superficialmente, antes de aplicar la aplicación.

Condiciones de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco y ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. El plazo de validación es de 36 meses a partir de los datos de fabricación desde que el embalaje no tiene sido abierto, danificado por acción química, física o otros agentes externos. Después de abierto, el producto tem validade de 6 meses se armazenado correctamente.

Condições de Garantia

A PPG garantiza la integridad de la película aplicada, por un período de 3 años, desde que se aplica durante 3 días del producto, en los 6 lados de la madera, visando la impregnación del producto y desde que se observa rigurosamente todas las instrucciones presentes en el embalaje y los boletines técnicos del producto. Atendidas estas consideraciones, o Stain no apresentará descas-cimento. Estão excluídas dessa garantia os problemas decorrentes da qualidade do substrato pintado, o envelhecimento natural e Progressivo a que todos os materiais estão submetidos, fissuras e/ou rachaduras corrientes da dilatação e contração da superfície, mofo devido à má preparação do substrato antes da pintura e falta de limpeza e manutenção anual, problemas

de ingeniería o proyecto. Este producto também não garante o desgaste característico e inerente a qualquer Stain, tais como perda gradativa do brilho e cor em superfícies externas.

Estas características, entretanto, no comprometen la protección ni la durabilidad del producto.

"Para acabamento incolor: proteção com duração limitada". La garantía limita la reposición del producto.

Mantenga su poder en la nota fiscal original de la compra, el número del lote y el proceso de validación del producto y sus complementos.

¿Dudas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor conocimiento técnico, fornecem-do informações gerais sobre nuestros productos y usos, não podendo ser considerados como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del aprimora-mento y evolución continua del conocimiento técnico.

Esta información es válida única y exclusivamente para las aplicaciones descritas en BT.

Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte con nuestro Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) o con su correo electrónico [sd2@ppg.com](mailto:sd2@ppg.com)

Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio [www.tintasrenner-deco.com.br](http://www.tintasrenner-deco.com.br)