

# MAJESTIC BARNIZ PU PISOS

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.3.1.1 (Brillante) Tipo 4.3.1.2 (Acetinado)

## Descripción

Majestic Verniz PU Pisos es un barniz poliuretánico monocomponente para pisos y escaleras de madera. Su fórmula de alta calidad sella, protege, proporciona una excelente apariencia vitrificada, realza la belleza natural de la madera y ofrece un acabado extraordinario, dejando su ambiente mucho más bello y sofisticado. Indicado exclusivamente para interiores.

## Colores

Transparente, incoloro. Obs.: El color final del acabado está influenciado por el color del sustrato y por el número de manos aplicadas. No se pueden dosificar colores en el Sistema Tintométrico.

## Información Técnicas

<b>Presentación</b>	0,9L y 3,6L
<b>Vencimiento</b> Envase cerrado, sin uso	36 meses
<b>Vencimiento</b> Después de abierto el envase	6 meses*
<b>Brillo 20° (Brillante)</b>	Mín. 80 UB
<b>Brillo 60° (Acetinado)</b>	20 UB a 40 UB
<b>VOC Compuestos Volátiles Orgánicos</b>	Máx. 600 g/L
<b>Sólidos por Peso</b>	≥40%
<b>Peso Específico</b>	0,8 a 1,1 g/m <sup>3</sup>
<b>Punto de Fulgor</b>	VER FDS

\*Envase cerrado sin dilución

## Superficies

Superficies de madera en general. Ideal para pisos y escaleras.

## Principales beneficios

Alta resistencia a la abrasión, protege e impermeabiliza, acabado vitrificado.



## Demãos e Secagem



**Ao toque:** 1h  
**Entre demãos:** 5h  
**Completa:** 18h

A 25°C e 60% de umidade.

## Rendimento (m<sup>2</sup> acabado conforme ABNT NBR 16568)

até  
**4m<sup>2</sup>**  
por Litro



até  
**16m<sup>2</sup>**  
por Galão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme diluição do produto, técnica de aplicação, absorção da superfície e espessura de aplicação, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Dilución y Herramientas

### PINCEL



Pronto para uso  
o 10% con **Aguarrás Renner.**

### RODILLO DE ESPUMA



Pronto para uso  
o 10% con **Aguarrás Renner.**

Recuerde homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

## Ambiente/Terminación

### Interno

Brillante o acetinado

## Composición

Resina alquídica uretanizada, aditivos, butanona-oxima, bis(2-etilhexanoato de cobalto), hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Contiene fungicida.

## Sistema de Pintura

### Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a pintar deben estar correctamente preparadas, observando las siguientes condiciones:

Perfectamente limpias, libres de partículas sueltas, aceites, grasas, ceras, moho o cualquier otra suciedad;

Con textura y grado de absorción uniformes;

Secas, curadas, libres de humedad e infiltraciones.

No pintar sobre madera húmeda, verde o con un contenido de humedad superior al 15%. Eliminar suciedades e incrustaciones adheridas por medios mecánicos. El polvo generado por el lijado de la madera debe ser completamente removido con un paño húmedo.

Para superficies con suciedad, moho/algas o degradadas por la intemperie, realizar la limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mezcla de agua sanitaria con agua 1:1), esperar 60 minutos para que la solución actúe, lavar para eliminar la solución y los residuos, y esperar el secado completo antes de proceder a la pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y moho, repetir este proceso después de 15 días para evitar la reaparición del problema.

Maderas nuevas: Lijar con lija 180/240 y eliminar el polvo con un paño húmedo. En maderas resinosas, realizar varios lavados con Thinner para eliminar extractos solubles de la madera. Esperar a que la madera esté completamente seca antes de aplicar el producto.

Repintado: Si la pintura está en buenas condiciones, lijar con lija 280 y eliminar el polvo con un paño húmedo. En caso de que la pintura esté muy deteriorada o descascarada, retirarla con Removedor Renner y corregir la superficie.

Lijar con lija fina 380/400 después de la aplicación de la primera mano, para eliminar las astillas de la madera.

### Pré-pintura

En la preparación y en la pre-pintura se pueden utilizar los siguientes productos: Majestic

Aislante para madera: utilizado en maderas resinosas.

### Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplicar 3 manos del producto, directamente sobre la madera y de manera uniforme, en capas finas, siempre en la dirección de las vetas de la madera.

Paso a paso:

1. Verifique el estado del tiempo o el pronóstico meteorológico.
2. Recuerde proteger todo lo que no desee pintar.
3. Abra el envase y mezcle bien el producto con una espátula.
4. Realice la dilución según la recomendación indicada en la sección Dilución y Herramientas de este Boletín Técnico.
5. Aplique una mano y termine una superficie completa siempre que comience. Nunca pinte sobre madera húmeda o verde.
6. Después del tiempo de secado entre manos, lije para eliminar astillas y luego proceda con la aplicación de una nueva mano. Repita el proceso con la tercera mano. Verifique si será necesario un mayor número de manos, según la absorción de la madera.
7. Después de pintar pisos, se recomienda esperar 72 horas antes de transitar sobre ellos.

Después de pintar: Limpie las herramientas con Aguarrás Renner.

OBS.: En ciertos tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas en la superficie o retraso en el secado, debido al tanino presente en el sustrato.

## Recomendaciones generales

Para la limpieza de la superficie pintada, usar detergente líquido neutro y esponja suave. La limpieza debe realizarse de forma suave y homogénea en toda la superficie pintada. Enjuagar con agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

Homogeneizar bien el producto antes de utilizarlo.

Utilizar únicamente productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo rendimiento de la pintura.

Con el paso del tiempo, puede ocurrir una pérdida gradual del brillo y del color en superficies exteriores, pero estas características no comprometen la protección del producto.

Condiciones climáticas:

Aplicar con una temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa del aire entre 40 y 80%; las pinturas realizadas fuera de estas condiciones pueden presentar problemas de secado, adherencia, ondulaciones, marcas de pincel, manchas de brillo y color, entre otros problemas.

No recomendamos realizar pinturas en exteriores si en un período de 24 horas se espera lluvia o condensación intensa de humedad (niebla, rocío, brisa marina...).

La pintura sobre superficies calientes y/o con incidencia directa del sol debe evitarse, ya que de lo contrario pueden ocurrir problemas de falta de adherencia, ondulaciones, marcas de pincel, manchas de brillo y color, etc.

No aplicar en ambientes cerrados sin circulación de aire, por razones de seguridad, salud y para que la pintura pueda secar/curar adecuadamente, sin dejar manchas o pegajosidad.

Después de un período de lluvia, esperar al menos 3 días de buen tiempo para que la superficie se seque antes de realizar la aplicación.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar cubierto, a la sombra, seco y ventilado, con el envase herméticamente cerrado.

El plazo de validez es de 36 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que el envase no haya sido abierto, dañado por acción química, física u otros agentes externos.

Una vez abierto, el producto tiene una validez de 6 meses si se almacena correctamente.

## Preguntas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor de nuestro conocimiento técnico, proporcionando información general sobre nuestros productos y usos, no pudiendo considerarse como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar esta información sin previo aviso, en función del perfeccionamiento y evolución continua del conocimiento técnico.

La información es válida única y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este boletín técnico. Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte nuestro Servicio de Atención al Cliente - SAC (0800-2330) o por correo electrónico a comunicacionrenner@ppg.com. Para información de seguridad, consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en el sitio web [www.tintasrenner-deco.com.br](http://www.tintasrenner-deco.com.br).

**PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.**

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08