

weber pasta

HOJA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Mezcla adhesiva en pasta lista para usar. Ideal placa de yeso, soportes pintados y renovación de revestimientos.

Aspecto

Pasta color blanco hueso

Composición

Resina sintética en dispersión acuosa, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos

Densidad de la pasta

1.80 g/cm³

Presentación

Balde de 7kg y 35kg

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de secado

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070 / NBR 14083)

> 40 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

Espesor de aplicación

6 -10 mm

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

PRESTACION FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

1,5 Mpa

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial luego del envejecimiento por calor (IRAM 45064)

1,5 Mpa

MODO DE USO

Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. De lo contrario emparejar con la misma mezcla y dejar orear 24 hs antes de llanear.
- En aplicaciones sobre pintura corroborar que la misma este bien firme, eliminar partes flojas.
- Sobre revestimientos antiguos previamente realizar limpieza con **weber limpiador cermicos**

Procedimiento para la colocación

1. Homogeneizar la pasta con la ayuda de una espátula o similar.
2. Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² máximo, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
3. Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos.
4. Tomar las juntas con pastinas **weber**

Rendimiento

Llana	Consumo	Rendimiento por balde 35kg
Nº 4	2 kg/m ²	17,5 m ²
Nº 6	3 kg/m ²	11,5 m ²

PRECAUCIONES DE USO

Recomendaciones

- Utilizar siempre mano de obra calificada
- No aplicar en inmersión o donde exista riesgo de agua estancada.
- Utilizar en interiores
- No colocar sobre soportes de madera

- Dejar juntas de al menos 3 mm entre pieza y pieza y respetar juntas de dilatación del edificio.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad. Por cualquier duda sobre el uso del producto, llame a nuestra línea de consulta gratuita **ServiPlus**, 0800-800-Weber(93237).

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.