



PISOS DE PU VERNIZ MAJESTUOSOS

Producto clasificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.3.1.1 (Brilhante)Tipo 4.3.1.2 (Acetinado)

Descripción

Majestic Verniz PU Pisos es un poliuretánico verniz monocomponente para pisos y escaleras de madeira. Sua formula de alta qualidade sela, protege, propor-ciona excelente aparência vitrificada, realça a bele-za natural da madeira e proporciona um acabamen-to extraordinário, deixando su ambiente muito mais belo e sofisticado. Indicado exclusivamente para interiores.

Núcleos

Transparente, Incoloro.
Obs.: A cor final do acabamento sofre a influência da cor do substrato e do número de demãos aplicados. Não podem ser dos núcleos no Sistema Tintométrico.

Superfície

Superfícies de madeira en general. Ideal para pisos y escaleras.

Principales beneficios

Alta resistencia al abrasão, protege e impermeabiliza, acabamento vitrificado.



Informações Técnicas

Embalages	0,9L y 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	36 meses
Prazo de Validade Após abertura da embalagem	6 meses*
Brillo 20° (Brilhante)	Min. 80 UB
Brillo 60° (Acetinado)	20 UB a 40 UB
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 600 g/L
Sólidos por Peso	≥40%
Peso específico	0,8 a 1,1 g/m³
Ponto de Fulgor	VER FDS

* Embalagem fechada e sem diluição.

Demãos e Secagem

Rendimento (m2 acabado conforme ABNT NBR 16568)



3
Demos



Al toque: 1h
Entre demãos: 5h
Completa: 18h
A 25°C e 60% de umidade.

comió

4 m 2
por litro



comió

16 m2
por Galão

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superficie devidamente preparada y selada. Este rendimiento puede variar según la dilución del producto, la técnica de aplicación, la absorción de la superficie y la densidad de la aplicación, pudiendo ser necesario un mayor número de personas.

Diluição e Ferramentas

Ambiente/Acabamento

PINCEL



Pronto para uso
ou 10% com Aguarrás Renner.

ROLO DE ESPUMA



Pronto para uso
ou 10% com Aguarrás Renner.

¡Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizarlo!

Interno

Brilhante ou acetinado

Composición

Resina alquídica uretaniza- da, aditivos, butanona-oxima, bis(2- etilhexanoato de cobalto), hidrocarbonetos aromáticos y alifáticos. Contiene fungicida.

Sistema de Pintura

Preparación de Superficie (NORMA NBR13245)

Todas las superficies a serem pintadas deben estar correctamente preparadas, observando las siguientes condiciones:

Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Con textura y gris de absorción uniforme; Seca, curada, livre de umidade e infiltra-ções. No pinte sobre madeira úmida o verde o con un porcentaje de humedad mayor que el 15%. Eliminar sujeiras e incrustaciones adherentes por medio mecánico. O pó originado pelo lixamento da madeira deve ser completamente removido com pano úmido.

Para superficies con suciedad, mofo/algas o degradadas pela intempérie, realice una limpieza utilizando una solución de agua clorada al 1% de cloro activo (mistura de agua sanitaria con agua 1:1), guarde 60 minutos para una solución agitada, lave para remover la solución y los residuos, y aguardar a secar completa para ejecutar una pintura. En caso de superficies muy contaminadas con hongos, algas y mofo, repita este proceso después de 15 días para evitar o reaparecer el problema.

Madeiras novas: Lixar com lixa 180/240 e remover o pó com pano úmido. Em madeiras resinosas, realice várias lavagens com Thinner para remover extratos solúveis da madeira.

Aguardar a secagem total da madeira para realizar a aplicação do producto.

Repintura: Se a pintura estiver em boas condições, lixar com lixa 280 e remover o pó com pano úmido. Caso a pintura esteja muy deteriorada ou descascando, remova com Remove-dor Renner e corrija a superficie.

Lixar com lixa fina 380/400 después de la aplicación de la primera vez, para eliminar las farpas de Madeira.

Pintura

Después de la correcta preparación de la superficie, aplique 3 detalles del producto, directamente sobre madera y de modo uniforme, en camas finas, siempre sin sentido dos veios de madeira.

Paso a paso:

1. Veja como está el tempo o previsão del tempo.
2. Lembre-se de proteger todo lo que usted no desea pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o producto com uma espátula.
4. Faça a diluição conforme recomendação indicada na seção Diluição e Ferramentas deste Boletim Técnico.
5. Aplique una persona y termine una superficie interna siempre que comience. Nunca pinte sobre madeira úmida o verde.
6. Después del tiempo de secado entre personas, lije para eliminar farpas y luego proceda con la aplicación de una nueva persona. Repita el proceso con un tercero. Verifique si será necesario el mayor número de personas, conforme a la absorción de madeira.
7. Después de pintar pisos, recomiende esperar 72 horas para trabajar.

Después de pintar: Limpe as ferramentas com Aguarrás Renner.

OBS.: Em determinados tipos de maderas resinosas, pueden aparecer manchas superficiales o retardadas de secado, siempre que el tanino no presente sustrato.

Pre-pintura

Na preparação e na pré-pintura os siguientes productos podem ser utilizados:

Majestic Isolante para madeira: utilizado en madeiras resinosas.

Recomendações gerais

Para limpiar la superficie pintada, use detergente líquido neutro y esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave y homogénea, en toda una superficie pintada. Enxaguar com agua limpia. El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada.

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.

- Utilice solo productos recomendados por la empresa para evitar problemas de compatibilidad entre los productos y obtener el máximo cumplimiento de la pintura.

Condiciones climáticas: Aplicar con temperatura entre 10 y 40°C, y con humedad relativa entre 40 y 80%; pinturas para estas condiciones, poderão apresentar problemas de secado, adherencia, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brilho y cor, entre otros problemas. más.

Não recomendamos efetuar pinturas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de humidade (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superficies aquecidas e/ou com incidencia directa del sol debe ser evitada, pois caso contrario poderão ocorrer problemas de falta de adherencia, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brilho e cor, etc.

No aplique en ambientes fechados sin circulación de aire, por cuestiones de seguridad, salud y para que una tinta pueda secar/curar adecuadamente, sin eliminar manchas o pegajosidad.

Después del período de chuva, espere menos de 3 días de tiempo nublado, para secarlo superficialmente, antes de aplicar la aplicación.

Condiciones de almacenamiento: Manter em local coberto, à sombra, seco y ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. El plazo de validación es de 36 meses a partir de los datos de fabricación desde que el embalaje no tiene sido abierto, danificado por acción química, física o otros agentes externos. Después de abierto, el producto tem validade de 6 meses se armazenado correctamente.

¿Dudas?

Este material fue desarrollado con base en el mejor conocimiento técnico, fornecem-do informações gerais sobre nuestros productos y usos, não podendo ser considerados como garantía de propiedades específicas de cada producto o de sus aplicaciones. De esta forma, nos reservamos el derecho de alterar estas informaciones sin aviso previo, en función del aprimora-mento y evolución continua del conocimiento técnico.

Estas informaciones son válidas únicas y exclusivamente para las aplicaciones descritas en este BT. Para aplicaciones diferentes a las especificadas u otras recomendaciones, consulte con nuestro Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) o con su correo electrónico sdcc2@ppg.com. Para informaciones de seguridad, consulte FDS en el sitio www.tintasrenner-deco.com.br.

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Responsable Químico: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região