

COLOR JET METÁLICO

Descrição

Color Jet Metálico é uma tinta spray de efeito decorativo elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso interno.

Superfícies

É indicada para aplicação em objetos artesanais, decoração, gesso, cerâmica, madeira, metal, papel, etc.

Cores

Cobre, Ouro, Prata, Grafite Preto, Vermelho, Verde, Azul e Cromado.

Principais benefícios

Possui secagem rápida, maior cobertura e excelente acabamento.



Informações Técnicas

Embalagens	400 mL
Prazo de Validade*	24 meses
Peso Específico	0,85-0,95 g/cm³ 25°C
Ponto de Fulgor	VER FDS

*Embalagem fechada, sem utilização.

Demãos e Secagem



2 a 3
demãos



Ao toque: 15 min.

Manuseio: 1h

Completa: 24h

A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m²/tubo/demão)

Até
1,5m²
(400mL)

O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme técnica de aplicação, absorção da superfície, espessura de aplicação e cor utilizada, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Composição

Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes, aditivos, gás propelente propano e butano.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Deve-se limpar bem e lixar a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos, etc.) e resíduos existentes com pano úmido com solvente. Para superfícies previamente pintadas, remover toda a pintura velha com Removedor Renner, lixar e limpar.

Pintura

Agite bem o tubo antes de usar. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada. Entre demãos: Aplicar demãos finas e cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos.

OBSERVAÇÕES:

1. Após a utilização, vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás, isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimento, retirar o bico e mergulhar em Thinner Renner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.
2. Não aplicar o Color Jet Uso Geral Verniz sobre as cores metálicas Cromado, Prata, Ouro e Cobre.
3. As cores metálicas Cromado, Prata, Ouro e Cobre não devem ser aplicadas sobre objetos que poderão ser manuseados e ou sofrerão algum tipo de atrito ou ação de intempérie.
4. Em substratos diferentes dos especificados, fazer um teste em uma pequena área, para verificar a aderência e resistência do produto.

Recomendações gerais

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com tempo muito úmido. Aplicar com a temperatura ambiente entre 18°C e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, manchas de brilho e cor, etc. Não efetuar pinturas externas, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia). Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a pintura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com
Para informações de segurança, consulte FDS no site www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Químico Responsável: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região